

MIGRASTOP 08 MINÉRALISANT TS

PROPRIÉDADES:

Migrastop 08 é uma solução que não cria película, para consolidação e impermeabilização de todo tipo de suportes porosos (pedras, ardósias, granitos, mármore, terracota, molianos, pedras calcárias, juntas de ladrilhos, mosaicos porosos, etc..).

Migrastop 08 tem um forte poder de penetração por capilaridades, o que lhe permite tratar os suportes em profundidade, é resistente aos UV e o tratamento é definitivo.



Migrastop 08 é uma solução de polycristais de silício. Penetra por capilaridade nos suportes em profundidade, onde provoca por reacção química a cristalização da cal viva e a formação de sílica nos poros.

Esta reacção é chamada de MINERALIZAÇÃO. Os suportes assim tratados tornam-se impermeáveis à água, e resistentes às agressões exteriores (desenvolvimento de musgo, fungos, verdetes, limpeza comp pressão, gelo, agressões atmosféricas, etc..)

Migrastop 08 aumenta a dureza, pára o fenómeno da escamação e carbonatação.

Migrastop 08 Pode ser usado como tratamento preventivo ou curativo nos suportes novos ou antigos, verticais ou horizontais, e em suporte seco ou húmido.

Migrastop 08 tem um tempo de secagem rápido (30 min a 2 horas dependendo do suporte) e não altera o aspecto dos materiais. Os suportes assim tratados melhoram consideravelmente as suas características físicas podendo vir a receber qualquer tipo de tratamento posteriormente (pinturas, vernizes, ceras, colas, azulejos, etc...).

APLICAÇÕES:

Migrastop 08 pode ser aplicado como tratamento preventivo ou curativo em pedras, terracota, ardósias, granitos, mármore, molianos, pedras calcárias, juntas de ladrilhos, mosaicos porosos etc.

CAMPOS DE APLICAÇÕES:



Pedôn



Circulable



Abords de piscines



Intérieur



Extérieur




PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Migrastop 08 é um produto de tratamento de massas que penetra nos suportes por capilaridade, de modo que as superfícies a tratar devem estar limpas e isentas de poeiras bem como de pinturas, resinas, hydrofugos a base de silicones e revestimentos filmógenos.

CONDICIONAMENTO:

1L / 2L / 5L e 20L



Realizar antes um ensaio antes de qualquer tratamento definitivo.

As informações contidas neste folheto são destinadas a ajudar o usuário, Resultam de ensaios realizados de forma objectiva e no nosso laboratório. Cabe ao utilizador dos nossos produtos assegurar-se que este é o aconselhado para as suas necessidades. Assim evitar-se-ao erros de aplicação, pelos quais não pode a coprisnor se responsabilizar.

MIGRASTOP 08 MINÉRALISANT TS

UTENSÍLIOS PARA APLICAÇÃO:



Brosse



Adhésif



Bâche de
protection



Pulvérisateur

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

Em suportes limpos, aplicar puro 2 a 3 demão até saturação (mediante porosidade) de Migrastop 08 com, no mínimo, 2 horas de intervalo.

Em caso de excesso de pulverização, deixar absorver durante 20 min e absorver com pano seco, de maneira a evitar esflorescências. Para tratamento de juntas de ladrilhos aplicar da mesma forma 2 demão, deixar absorver durante 20 min e passar um pano seco ou papel absorvente em toda a superfície para retirar o excesso de produto que ficou na parte vidrada.

CONSUMOS MÉDIOS:

Suportes porosos: 1 Litro = 3m² a 5m² em função da porosidade

Suportes pouco porosos: 1 Litro = 5 a 8 m²

Juntas de ladrilhos: 1 Litro = 10 a 15 m²

Temperaturas aplicação	Mini	Maxi
Temperatura do suporte	5°C	0°C
Temperatura ambiente	5°C	5°C

CONDIÇÕES E PRECAUÇÃO DE UTILIZAÇÃO

MIGRASTOP 08 está pronto a aplicar. Não misturar com outros produtos, Não diluir. Proteger todos os suportes a que o produto não vai ser destinado: vidros, alumínio, PVC, pinturas, madeiras, veículos, etc...

Não aplicar em pleno sol, nem com temperaturas muitas elevadas. Não aplicar com tempo de gelo ou risco de gelo nas horas a seguir a aplicação. Não utilizar pulverizador no caso de ventos fortes.

Em caso de projecção, enxaguar com água as partes atingidas.

Agitar o bidão antes de aplicar.



Gouttières



Ouvertures



Véranda

LIMPEZA DO MATERIAL:

Limpar os materiais com diluente ou aguarrás, não deixar produto dentro do pulverizador. Reciclar ou eliminar as embalagens conforme legislação em vigor.

CARACTERÍSTICAS:

ESTADO: Líquido **COR:** Incolor **PONTO DE FUSÃO:** 49° **AROMA:** característico **DENSIDADE:** 1<

PROTECÇÃO:



Protection
respiratoire



Gants



Bottes



Lunettes



Combinaison
de travail

Realizar antes um ensaio antes de qualquer tratamento definitivo.

As informações contidas neste folheto são destinadas a ajudar o usuário, Resultam de ensaios realizados de forma objectiva e no nosso laboratório. Cabe ao utilizador dos nossos produtos assegurar-se que este é o aconselhado para as suas necessidades. Assim evitar-se-ao erros de aplicação, pelos quais não pode a coprisnor se responsabilizar.